

СПЕЦИФИКАЦИЯ СЛТ ПАНЕЛЕЙ

Характеристики производимых многослойных деревянных плит:

Обработка поверхности	техническая, строганая или шлифованная
Применяемый клеевой состав	не содержащий формальдегида полиуретановый клей, не более 1% от массы изделия
Сырьевая древесина	порода ель, сосна, класс 1 и 2
Количество слоев	3,5,7 и 9
Максимальные размеры	длина до 6 метров, высота до 3 метров (по запросу до 4-х)
Производимые толщины	3 сл. 45,85,120 мм. 5 сл. 95,130,170,210 мм. Возможно формирование под заказ
Значения деформации	до 0,3мм/метр изделия
Влажность камерной сушки	12% +/-2%
Огнестойкость	0,7-0,8 мм/мин
Теплопроводность	0,13 Вт/мК
Удельная теплоемкость	2,10 кДж/кг
Масса изделия	480-500 кг/куб.м.
Несущая способность плиты шириной 1метр	100мм 230-300кН, 150мм 700-780кН, 200мм 1000-1100кН, 300мм 1620-1700кН